

FLEXKIES® Professionell

Beschreibung	<p>Der FLEXKIES® Natursteinbelag Professionell ist ein 1k-PUR luftfeuchtigkeitshärtender, offenporiger Fußbodenbelag für den Innen-, Außen- und Nassbereich mit fugenloser Optik. Die Bindemittel sind lösemittelfrei und nach der Aushärtung physiologisch unbedenklich.</p> <p>Die Quarzkieselsteine (Körnung 2,0 bis 4,0 mm) sind gerundet. Somit ist ein angenehmes, fußwarmes und sicheres Laufgefühl gewährleistet. Eventuelle Unebenheiten können in einem Arbeitsgang durch Materialmehrauftrag (empfohlene Aufbauhöhe 6-8 mm) beseitigt werden. Der FLEXKIES® Fußbodenbelag härtet spannungsfrei aus, ist selbsttragend und sehr strapazierfähig (hohe Abriebfestigkeit). Das Bindemittel für die Außenanwendung ist UV- stabilisiert und entspricht höchsten, technischen Standards.</p> <p>Die Quarzkieselsteine sind eingefärbt, ausgenommen der Farbe NATUR.</p>	
Anwendungs-Bereich	<p>Für die Anwendung im Innen-, Außen- und Nassbereich Boden und der Setzstufe bei Treppen.</p>	
Technische Angaben	Verarbeitungstemperatur:	5°C bis max. +30°C
	Verarbeitungszeit:	ca. 30 min
	Trocknungszeit:	ca. 48 h (leicht begehbar)
	Belastbar:	nach 7 Tagen voll belastbar
Filmeigenschaften	Konsistenz:	cremig-sahnig
	Farbe:	transparent (nach Abtrocknung)
	Wasserbeständigkeit:	gut
Lagerung	<p>In geschlossener Originalverpackung mindestens 6 Monate bei Temperaturen von 10°bis 25°C lagerbar.</p> <p>Vor Frost und starken Sonneneinwirkung schützen.</p>	
Untergrund	<p>Der Untergrund muss hinsichtlich der Verlegereife der jeweiligen Norm entsprechen.</p> <p>Der Untergrund muss einheitlich trocken, rissfrei, saugfähig, eben, druck- und zugfest sein und darf keinen Staub, trennende Substanzen, Lacke Wachs, Öle, Rost, Gipsspuren oder Stoffe aufweisen, die die Haftung beeinträchtigen können.</p> <p>Der Untergrund muss vorher grundiert werden, damit das Bindemittel bei der Verlegung nicht vom Untergrund aufgesaugt wird. Der FLEXKIES®-Haftgrund sorgt für eine einwandfreie und dauerhafte Verbindung des nachfolgenden Belages, zu nahezu allen Untergründen.</p> <p>Im Nassbereich empfehlen wir, die FLEXKIES®-Dichtschicht aufzubringen.</p>	
Verarbeitung	<p>Das FLEXKIES®-Bindemittel wird mit dem gewählten Farbton des grobkörnigen Natursteinbelages mit Hilfe eines Rührwerk unter der Verwendung eines Wendelrührers vorgemischt. Achten Sie hierbei</p>	

FLEXKIES® Professionell

	<p>unbedingt darauf, dass das Mischbehältnis trocken und sauber ist.</p> <p>Der Mischansatz wird zuerst mit einem Handaufstreichspachtel bahnenweise verteilt und im Anschluss mittels einer Glättkelle unter Druck verdichtet und lunkerfrei geglättet.</p> <p>In regelmäßigen Abständen muss die Glättkelle mit Seifenlauge gesäubert werden, damit die Gleitfähigkeit während des Materialauftrags erhalten bleibt.</p> <p>Die Arbeitsgeräte sollten mit Bio-Ethanol gereinigt werden.</p> <p>Der verlegte FLEXKIES® Natursteinbelag ist nach 24 h begehbar und nach 7 Tagen voll belastbar.</p>
<p>Besondere Hinweise</p>	<p>Unsere Produkt- und/oder Leistungsangaben und sonstige Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien. Sie beschreiben nur die Beschaffenheit unseres Produktes (Wertangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und stellen keine Garantie im Sinne §443 BGB dar.</p> <p>Wegen der Vielfalt der Anwendungen des einzelnen Produktes und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten obliegt dem Verarbeiter die eigene Erprobung.</p> <p>Unsere kostenlose technische Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlicher Art.</p>
<p>Angaben zum Transport</p>	<p>Der FLEXKIES®-Haftgrund und das FLEXKIES®-Bindemittel ist nach der gültigen Gefahrstoffverordnung und nach den EG-Richtlinien für gefährliche Stoffe bzw. gefährliche Zubereitung nicht kennzeichnungspflichtig.</p> <p>Kein Gefahrenstoff im Sinne der geltenden gesetzlichen Bestimmungen.</p>
<p>Gültigkeit ab</p>	<p>01.07.2017</p>
<p>Rückfragen</p>	<p>Flexkies GmbH Technische Abteilung Havelring 9 D-16727 Velten Telefon +49(0)3304 – 20913 0 Fax +49(0)3304 – 20913 22 Mail info@flexkies.de Info www.flexkies.de</p>