

Flexkies®Design Innen

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Beschreibung | <p>Der Flexkies®Design Innen Natursteinbelag ist ein wässriges Polyurethan und ein offenporiger Fußbodenbelag für den Innenbereich mit fugenloser Optik. Die Bindemittel sind lösemittelfrei und nach der Aushärtung physiologisch unbedenklich.</p> <p>Die Quarzkieselsteine (Körnung 0,7 bis 1,2 mm) sind gerundet. Somit ist ein angenehmes, fußwarmes und sicheres Laufgefühl gewährleistet. Eventuelle Unebenheiten können in einem Arbeitsgang durch Materialmehrauftrag in beliebiger Höhe beseitigt werden. Der Flexkies®Design Fußbodenbelag härtet spannungsfrei aus, ist selbsttragend und sehr strapazierfähig (hohe Abriebfestigkeit). Die Quarzkieselsteine sind eingefärbt, ausgenommen der Farbe NATUR.</p> | |
| Anwendungsbereich | Für die Anwendung im Innenbereich Boden und der Setzstufe bei Treppen. | |
| Technische Angaben | Verarbeitungstemperatur: | 5°C bis max. +30°C |
| | Verarbeitungszeit: | ca. 30 min |
| | Trocknungszeit: | ca. 36 h (leicht begehbar) |
| | Belastbar: | nach 7 Tagen voll belastbar |
| Filmeigenschaften | Konsistenz: | cremig-sahnig (Bindemittel) + Farbe des Kiesels |
| | Farbe: | transparent (nach Abtrocknung) = Bindemittel |
| | Wasserbeständigkeit: | gut |
| Lagerung | In geschlossener Originalverpackung mindestens 6 Monate bei Temperaturen von 5 bis 25°C lagerbar. Vor Frost und starken Sonneneinwirkung schützen. | |
| Untergrund | <p>Der Untergrund muss hinsichtlich der Verlegereife der jeweiligen Norm entsprechend.</p> <p>Der Untergrund muss einheitlich trocken, rissfrei, saugfähig, eben, druck- und zugfest sein und darf keinen Staub, trennende Substanzen, Lacke Wachs, Öle, Rost, Gipsspuren oder Stoffe aufweisen, die die Haftung beeinträchtigen können.</p> <p>Der Untergrund muss vorher grundiert werden, damit das Bindemittel bei der Verlegung nicht vom Untergrund aufgesaugt wird. Der FLEXKIES® Haftgrund sorgt für eine einwandfreie und dauerhafte Verbindung des nachfolgenden Belages, zu nahezu allen Untergründen.</p> <p>Im Nassbereich empfehlen wir, die FLEXKIES® Dichtschicht aufzubringen.</p> | |
| Verarbeitung | Fertigen Mischansatz im Mischeimer mit einem elektronischen Rührquirl unter der Verwendung eines Wendelrührers durchmischen. Achten Sie hierbei unbedingt darauf, dass der Mischeimer trocken und sauber ist. Der Mischansatz wird zuerst mit einem Handaufstreichspachtel | |

Flexkies®Design Innen

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>bahnenweise verteilt und im Anschluss mittels einer Glättkelle unter Druck verdichtet und lunkefrei geglättet.</p> <p>In regelmäßigen Abständen muss die Glättkelle gesäubert werden, damit die Gleitfähigkeit während des Materialauftrags erhalten bleibt.</p> <p>Die Verpackungseinheit des FLEXKIES® Design Natursteinbelages reicht für die Spachtelung einer Fläche von 1 m².</p> <p>Der verlegte FLEXKIES® Design Natursteinbelag darf 48 Stunden nicht mit Wasser in Verbindung kommen. Die verlegte Fläche ist ggfs. abzudecken und vor Wassereinfluss zu schützen.</p> |
| Besondere Hinweise | <p>Unsere Produkt- und/oder Leistungsangaben und sonstige Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien. Sie beschreiben nur die Beschaffenheit unseres Produktes (Wertangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und stellen keine Garantie im Sinne §443 BGB dar.</p> <p>Wegen der Vielfalt der Anwendungen des einzelnen Produktes und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten obliegt dem Verarbeiter die eigene Erprobung.</p> <p>Unsere kostenlose technische Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlicher Art.</p> |
| Angaben zum Transport | <p>Der FLEXKIES® Haftgrund und das FLEXKIES® Bindemittel ist nach der gültigen Gefahrstoffverordnung und nach den EG-Richtlinien für gefährliche Stoffe bzw. gefährliche Zubereitung nicht kennzeichnungspflichtig.</p> <p>Kein Gefahrenstoff im Sinne der geltenden gesetzlichen Bestimmungen.</p> <p>Zollkennziffer:</p> |
| Gültigkeit ab | 04.04.2014 |
| Rückfragen | Flexkies GmbH Technische Abteilung Havelring 9 D-16727 Velten Telefon +49(0)3304 – 20913 0 Fax +49(0)3304 – 20913 22 Mail info@flexstone.de Info www.flexkies.de |